



Pisos Alto Tránsito

Decora y Protege - Alta resistencia

Descripción

Milcolores Pisos Alto Tránsito en base acuosa, para uso interior y exterior. De características antideslizantes su película tiene muy buena retención del color, es resistente al desgaste y de fácil limpieza.

Usos

Indicada para el pintado de pisos de cemento de garages, escaleras, gimnasios, canchas de tenis, futbol, paddle, tribunas, etc. Puede ser aplicada también en pisos de ladrillo y cerámica no esmaltada.

Características Físicas

Vehículo	Polímero acrílico en dispersión acuosa
Pigmento	Pigmentos orgánicos e inorgánicos de alta solidez a la luz
Peso específico	1,25 a 1,32, según color
Rendimiento	Primer pintado: 3 a 6 m ² por litro (trabajo terminado) Pintados posteriores: 10 a 14 m ² por litro por mano
Color	Gris - Rojo - Verde - Arena - Blanco
Brillo	Mate
Número de manos (Primer pintado)	1 diluida y 2 sin diluir
Secado tacto	30 minutos a 1 hora y media
Secado duro	Adquiere su máxima resistencia a partir de las 48 horas
Repintado mínimo	3 horas
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de Almacenamiento	12 meses

Sustrato

Tratamiento Previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

Para eliminar ceras, y todo tipo de grasitud o suciedad emplear Limpiador Desengrasante siguiendo las instrucciones del envase.

Si existen zonas con pintura floja utilizar removedor y medios mecánicos adecuados.

En superficies con presencia de algas y hongos, eliminar mediante cepillo con una mezcla de lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con agua y dejar secar.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Superficies nuevas: Deben tener un tiempo mínimo de curado de 1 mes en exteriores y 3 meses en interiores. Para asegurar el anclaje de la película verificar que una gota de agua depositadas en la superficie se absorba. En caso de no ocurrir esto se deberá lavar con una solución de ácido muriático diluido al 10% para abrir los poros. Para esta aplicación utilizar guantes y protección ocular. Este tratamiento también elimina el exceso de alcalinidad. Posteriormente enjuagar con agua y dejar secar.

MILCOLORES

Aplicación

En el primer trabajo con Milcolores Pisos Alto Transito, diluirlo con agua para la primer mano en cantidad equivalente al 20 % de su volumen (1 parte de agua por cada 5 partes del producto). Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete.

En caso de existir grietas o juntas de dilatación, rellenarlas y luego de esta mano de imprimación.

Completar el pintado con 2 capas más sin diluir, o con la mínima dilución que facilite una cómoda aplicación. Dejar pasar 3 horas entre manos.

No transitar antes de 24 horas.

En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano de Recufloor sin diluir.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C. No pintar en días muy húmedos o con pronóstico de lluvias en las siguientes 48 horas.

Sistema a Utilizar

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Primeros Auxilios

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555