



Revestimiento Plástico

Texturado

Descripción

Milcolores Revestimiento Plástico de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie que aplicado en alto espesor protege y decora sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura. Variando el elemento aplicador se logran distintos grados de textura

Usos

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones. Puede ser aplicado sobre concreto, revoque, ladrillo, bloques, superficies metálicas etc.

Características Físicas

Vehículo	Copolímero acrílico en dispersión acuosa
Pigmento	Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes
Peso específico	Textura fina: 1.59 – 1.64 Textura media: 1.61 – 1.66 Textura a rodillo:
Rendimiento	Textura fina: 0.8 – 1.2 kg/m ² Textura media 1.0 – 1.6 kg/m ² Textura a rodillo:
Color	Blanco – Arena – Pastel Beige – Castaño – Terracota – Chocolate – Gris Claro – Gris Medio – Gris Oscuro – Marfil
Brillo	Mate
Número de manos	Varía con el elemento de aplicación
Secado tacto	2 a 6 horas
Repintado mínimo	-
Solvente de limpieza y dilución	Agua
Tiempo de Almacenamiento	12 meses

Sustrato

Tratamiento Previo

Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores. En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto. Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar eliminar el óxido y aplicar 1 o 2 manos de antióxido o convertidor. Aplicar 1 mano a rodillo a modo de imprimación diluyendo Milcolores Revestimiento Plástico con 25% de agua. Sobre superficies desperejas o revoques gruesos rayados, nivelar mezclando el producto con hasta 2 partes de arena y aplicar una mano a espátula. Si existieran grietas rellenar con Milcolores Masilla Plástica.

Aplicación

Se pueden usar distintos elementos de aplicación solos o combinados según las siguientes indicaciones:

Con rodillo: Aplicar 2 manos del producto con el agregado de hasta un 10% de agua dejando entre 3 y 5 horas entre manos. Hacer paños cortos de 50 x 50 cm aplicando en forma vertical y repasando en

MILCOLORES

forma horizontal sin cargar el rodillo. Tratar de no superponer los empalmes de las dos manos.

Con soplete con tolva: Sobre la mano previa de imprimación, aplicar en 1 mano con una dilución de 5 – 15% de agua, salpicando en pequeños círculos con el soplete y solapando una mano con la anterior para dejar una textura pareja.

Textura Fina: Usar pico de 2 mm

Textura Media: Usar pico de 3 mm

Acabado Planchado con llana: Aplicar 1 mano con llana metálica en ángulo de 45° dejando un espesor máximo de 2 mm. Inmediatamente sobre el material fresco emparejar con un rodillo de pelo corto.

Dejar orear 10 a 30 minutos y planchar la superficie con la misma llana humedecida con agua. Se recomiendan paños grandes con pocos empalmes. En días calurosos se puede agregar hasta 5% de agua para retardar el secado.

Sistema a Utilizar

Llana, rodillo o tolva.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Primeros Auxilios

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555